ESPECIFICACION DE PRODUCTO	F. 02.033

Artículo 363 AT

Cinta sanitaria para transporte de materiales a granel o embalados. Apta para contacto con materiales muy abrasivos con temperaturas hasta 100ºC. Cubierta especial para transporte de azúcar. Fabricada con materias primas según listado positivo de A.N.M.A.T.
Producto libre de ftalato.

Caracteristicas de la cinta			
Propiedad	**Norma**	**Unidad**	**Valor Esp.**
Rectitud de cinta	DIN 22102	———	Cumple
Tolerancia en espesor de cubiertas	DIN 22102	———	Cumple
Tolerancia en espesor total	DIN 22102	———	Cumple
Carga de despegue tela/tela	DIN 22102	N/mm	5 mínimo
Carga de despegue goma/tela	DIN 22102	N/mm	5 mínimo

Caracteristicas de las cubiertas			
Originales			
Propiedad	**Norma**	**Unidad**	**Valor Esp.**
Dureza	DIN 53501	Shore "A"	65 ± 5
Resistencia a la tracción	DIN 53504	Mpa	10 mínimo
Elongación a rotura	DIN 53504	%	300 mínimo
Resistencia a la abrasión	DIN 53516	mm^3	120 máximo
Grado	DIN 22102	———	A
Color	———	———	Blanco

VERKOM

Dom fiscal: ALSINA ADOLFO 1441 Piso 3 Dpto 308
C.A.B.A. (1088) Argentina
Dom Administracion y Fabrica: TOMAS VALLE 4730
(1759) GONZALEZ CATAN Tel 02202-439834

Intertek ANAB

ESPECIFICACION DE PRODUCTO	F. 02.033

Variación de las caracteristicas de las cubiertas			
Según ISO 168 luego de 168 horas a 70º C			
Propiedad	**Norma**	**Unidad**	**Valor Esp.**
Variación de la dureza	DIN 53501	Shore "A"	máx. + 10 cumple
Variación de la resistencia a la tracción	DIN 53504	%	máx. - 15 cumple
Variación del alargamiento a la tracción	DIN 53504	%	máx. - 30 cumple

VERKOM

Dom fiscal: ALSINA ADOLFO 1441 Piso 3 Dpto 308
C.A.B.A. (1088) Argentina
Dom Administracion y Fabrica: TOMAS VALLE 4730
(1759) GONZALEZ CATAN Tel 02202-439834

Intertek