ESPECIFICACION DE PRODUCTO	F. 02.023 B

Artículo 363 T Tabacal

Cinta sanitaria para transporte de materiales a granel o embalados.

Apta para contacto con materiales muy abrasivos con temperaturas hasta temperaturas hasta 60º

Fabricada con materias primas según listado positivo para elastomeros del Código Alimentario Argentino, capitulo 4

Tambien son compuestos libres de ftalatos

Caracteristicas de la cinta			
Propiedad	**Norma**	**Unidad**	**Valor Esp.**
Rectitud de cinta	DIN 22102	———	Cumple
Tolerancia en espesor de cubiertas	DIN 22102	———	Cumple
Tolerancia en espesor total	DIN 22102	———	Cumple
Carga de despegue tela/tela	DIN 22102	N/mm	5 mínimo
Carga de despegue goma/tela	DIN 22102	N/mm	5 mínimo

Caracteristicas de las cubiertas			
Originales			
Propiedad	**Norma**	**Unidad**	**Valor Esp.**
Dureza	DIN 53501	Shore "A"	65 ± 5
Resistencia a la tracción	DIN 53504	Mpa	10 mínimo
Elongación a rotura	DIN 53504	%	300 mínimo
Resistencia a la abrasión	DIN 53516	mm^3	120 máximo
Grado de abrasión	DIN 22102	———	W
Color	———	———	Blanco

VERKOM

Dom fiscal: ALSINA ADOLFO 1441 Piso 3 Dpto 308
C.A.B.A. (1088) Argentina
Dom Administracion y Fabrica: TOMAS VALLE 4730
(1759) GONZALEZ CATAN Tel 02202-439834

Intertek ANAB

Variación de las caracteristicas de las cubiertas			
Según ISO 168 luego de 168 horas a 70º C			
Propiedad	**Norma**	**Unidad**	**Valor Esp.**
Variación de la dureza	DIN 53501	Shore "A"	máx. + 10 cumple
Variación de la resistencia a la tracción	DIN 53504	%	máx. - 15 cumple
Variación del alargamiento a la tracción	DIN 53504	%	máx. - 30 cumple

Dom fiscal: ALSINA ADOLFO 1441 Piso 3 Dpto 308
C.A.B.A. (1088) Argentina
Dom Administracion y Fabrica: TOMAS VALLE 4730
(1759) GONZALEZ CATAN Tel 02202-439834