VERKOM	**ESPECIFICACION DE PRODUCTO GOMAS EN PLANCHA**	**F. 02.044**

Artículo AT 6770 N

Usos

Para contacto con agua, acidos y alcalis hasta temperaturas de 100º C y picos de 120º C. Resistente al ozono y medio ambiente. No apta para derivados de petroleo

Caracteristicas del producto

Propiedad	Valor	Unidad	Tolerancia
Espesores	1,0 - 3,0	mm	+ - 0,3
	3,1 - 10,0	mm	+ - 0,5
	10,1 - 51,0	mm	+ - 1,0
Anchos	300 - 600	mm	+ - 5
	601 - 1000	mm	+ - 10
	En anchos superiores a 1000 mm consultar		
Color	Negro		
Superficie	Lisa ambas caras		

Caracteristicas del compuesto

Propiedad	Norma	Unidad	Valor Esp.
Pólimero base			SBR
Clasificación	ASTM D 2000	Mpa	MAA 707
Dureza	ASTM D 2240	Shore "A"	70 + - 5
Carga de rotura	ASTM D 412	Mpa	7 min.
Alargamiento de rotura	ASTM D 412	%	350 min.
Resistencia a la abrasión	ISO 4649	mm^3	150 máximo
Resistencia al desgarre	ASTM D 412	kN/m	7 min.
Densidad	ISO 1183	gr/cm3	1,15 + - 0,12

Información importante

El buen funcionamiento del material depende en gran medida de las condiciones de operación, instalación y uso sobre las cuales no tenemos influencia,por lo tanto LA GARANTIA SE LIMITA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Transporte y almacenamiento

Producto no fragil. No se requiere transporte ni estibaje especial. Acomodar los rollos en forma vertical u horizontal, en este caso acuñar los mismos para evitar su rodadura involuntaria. Almacenar el producto en lugares sin incidencia de la luz solar ni humedad excesiva

22/6/2026		**REV 0**