| | | |
|---|---|---|
| VERKOM | **ESPECIFICACION DE PRODUCTO GOMAS EN PLANCHA** | **F. 02.042** |

# Artículo GCA 4C CARAMELO

## Usos

**Protección y aislación, resistente al agua, vibración, intemperie y como guardera o faldón en tolvas de carga y descargas a granel, con excelentes propiedades mecánicas y elongación.**

## Caracteristicas del producto

| Propiedad | Valor | Unidad | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| Espesores | 1,0 - 3,0 | mm | + - 0,3 |
| | 3,1 - 10,0 | mm | + - 0,5 |
| | 10,1 - 51,0 | mm | + - 1,0 |
| Anchos | 300 - 600 | mm | + - 5 |
| | 601 - 1000 | mm | + - 10 |
| | En anchos superiores a 1000 mm consultar | | |
| Color | Caramelo | | |
| Superficie | Lisa ambas caras | | |

## Caracteristicas del compuesto

| Propiedad | Norma | Unidad | Valor Esp. |
|---|---|---|---|
| Pólimero base | | | NATURAL |
| Clasificación | ASTM D 2000 | Mpa | MAA 410 |
| Dureza | ASTM D 2240 | Shore "A" | 40 + - 5 |
| Carga de rotura | ASTM D 412 | Mpa | 10 min. |
| Alargamiento de rotura | ASTM D 412 | % | 300 min. |
| Resistencia a la abrasión | ISO 4649 | $mm^3$ | 300 máximo |
| Resistencia al desgarre | ASTM D 412 | kN/m | 6 min. |
| Densidad | ISO 1183 | gr/cm3 | 0,97 + - 0,12 |

## Información importante

**El buen funcionamiento del material depende en gran medida de las condiciones de operación, instalación y uso sobre las cuales no tenemos influencia,por lo tanto LA GARANTIA SE LIMITA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.**

## Transporte y almacenamiento

**Producto no fragil. No se requiere transporte ni estibaje especial. Acomodar los rollos en forma vertical u horizontal, en este caso acuñar los mismos para evitar su rodadura involuntaria. Almacenar el producto en lugares sin incidencia de la luz solar ni humedad excesiva**

| | | |
|---|---|---|
| **22/6/2026** | | **REV 0** |