VERKOM	ESPECIFICACION DE PRODUCTO GOMAS EN PLANCHA	F. 02.048

Artículo GSI 5 N

Usos

Para contacto con aceites lubricantes , hasta 70º C.

Caracteristicas del producto

Propiedad	Valor	Unidad	Tolerancia
Espesores	1,0 - 3,0	mm	+ - 0,3
	3,1 - 10,0	mm	+ - 0,5
	10,1 - 51,0	mm	+ - 1,0
Anchos	300 - 800	mm	+ - 5
	301 - 1000	mm	+ - 10
	En anchos superiores a 1000 mm consultar		
Color	Negro		
Superficie	Lisa ambas caras		

Caracteristicas del compuesto

Propiedad	Norma	Unidad	Valor Esp.
Pólimero base			NBR
Clasificación	ASTM D 2000	Mpa	BG 507
Caracteristicas Originales			
Dureza	ASTM D 2240	Shore "A"	50 + - 5
Carga de rotura	ASTM D 412	Mpa	7 min.
Alargamiento de rotura	ASTM D 412	%	300 min.
Resistencia a la abrasión	ISO 4649	mm^3	300 máximo
Resistencia al desgarre	ASTM D 412	kN/m	5 min.
Resistencia a la abrasión	ISO 4649	mm^3	300 máximo
Resistencia al desgarre	ASTM D 412	kN/m	5 min.
Densidad	teórica	gr/cm3	1,29 + - 0,12
Variaciçon de caracteristicas luego de 70 hs. A 100 º C ASTM D 471			
Dureza	ASTM D 2240	Shore "A"	-10 a + 5
Carga de rotura máx.	ASTM D 412	%	20 %máx.
Alargamiento de rotura máx	ASTM D 412	%	50 % máx.
Volumen máx.	ASTM D 471	%	25 %máx.

Información sobre peligros

Producto estable. No posee riesgos a la salud o al medio ambiente.En caso de entrar en combustión combatir con extintor seco o abundante agua. Los gases de combustión pueden irritar la vista y vias respiratorias

Transporte y almacenamiento

Producto no fragil. No se requiere transporte ni estibaje especial. Acomodar los rollos en forma vertical u horizontal, en este caso acuñar los mismos para evitar su rodadura involuntaria. Almacenar el producto en lugares sin incidencia de la luz solar ni humedad excesiva