VERKOM	**ESPECIFICACION DE GOMAS REVESTIMIENTOS DE CILINDROS**	**F. 02.53**

Artículo 502

Usos

Paraa revestimientos que resistan acidos y alcalis hasta temperaturas de 150º C y picos de 180º C. Resistente al ozono y medio ambiente. No apta para derivados de petroleo

Caracteristicas del producto

Propiedad	Valor	Unidad	Tolerancia
Espesores	1,0 - 3,0	mm	-0,3
	3,1 - 10,0	mm	-0,5
	10,1 - 51,0	mm	-1,0
Anchos	300 - 600	mm	-5
	601 - 1000	mm	-10
Peso del rollo	3000	Kg	Máximo
Color	Negro		
Superficie	Lisa ambas caras		

Caracteristicas del compuesto Original

Propiedad	Norma	Unidad	Valor Esp.
Pólimero base			EPDM
Clasificación	ASTM D 2000		DA 814
Dureza	ASTM D 2240	Shore "A"	80 + - 5
Carga de rotura	ASTM D 412	Mpa	13 min.
Alargamiento de rotura	ASTM D 412	%	400 min.
Resistencia a la abrasión	ISO 4649	mm^3	125 máximo
Resistencia al desgarre	ASTM D 412	kN/m	7 min.
Alargamiento de rotura	ASTM D 412	%	400 min.

Variación de Caracteristicas del compuesto despues de envejecidos 72 hs. A 150ºC

Dureza	ISO 4649	Shore "A"	85 máx.
Carga de rotura	ASTM D 412	kN/m	11 min.
Alargamiento de rotura	ASTM D 412	%	250 mínimo

Información importante

El buen funcionamiento del material depende en gran medida de las condiciones de operación, instalación y uso sobre las cuales no tenemos influencia,por lo tanto LA GARANTIA SE LIMITA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Transporte y almacenamiento

Producto no fragil. No se requiere transporte ni estibaje especial. Acomodar los rollos en forma vertical u horizontal, en este caso acuñar los mismos para evitar su rodadura involuntaria. Almacenar el producto en lugares sin incidencia de la luz solar ni humedad excesiva