VERKOM	**ESPECIFICACION DE GOMAS REVESTIMIENTOS DE CILINDROS**	**F. 02.059**

Artículo 508 CARAMELO

Usos

Revestimientos con resistencia al al agua, vibración, intemperie , con excelentes propiedades mecánicas y elongación.

Caracteristicas del producto

Propiedad	Valor	Unidad	Tolerancia
Espesores	1,0 - 3,0	mm	+ - 0,3
	3,1 - 10,0	mm	+ - 0,5
	10,1 - 51,0	mm	+ - 1,0
Anchos	300 - 600	mm	+ - 5
	601 - 800	mm	+ - 10
	En anchos superiores a 1000 mm consultar		
Color	Caramelo		
Superficie	Lisa ambas caras		

Caracteristicas del compuesto

Propiedad	Norma	Unidad	Valor Esp.
Pólimero base			NATURAL
Clasificación	ASTM D 2000	Mpa	MAA 410
Dureza	ASTM D 2240	Shore "A"	40 + - 5
Carga de rotura	ASTM D 412	Mpa	10 min.
Alargamiento de rotura	ASTM D 412	%	300 min.
Resistencia a la abrasión	ISO 4649	mm^3	300 máximo
Resistencia al desgarre	ASTM D 412	kN/m	6 min.
Densidad	ISO 1183	gr/cm3	0,97 + - 0,12

Información importante

El buen funcionamiento del material depende en gran medida de las condiciones de operación, instalación y uso sobre las cuales no tenemos influencia,por lo tanto LA GARANTIA SE LIMITA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Transporte y almacenamiento

Producto no fragil. No se requiere transporte ni estibaje especial. Acomodar los rollos en forma vertical u horizontal, en este caso acuñar los mismos para evitar su rodadura involuntaria. Almacenar el producto en lugares sin incidencia de la luz solar ni humedad excesiva